

## AIZSARDZĪBA PRET SASALŠANU P

### Uz propilēnglikola bāzes

Netoksisks, fizioloģiski nekaitīgs produkts uz 1,2-propilēnglikola bāzes. Tas ir dzidrs zils šķidrums, gandrīz bez smakas.

Sajaucot ar ūdeni, šis produkts garantē efektīvu aizsardzību pret koroziju un nogulsniem visās dzesēšanas sistēmās.

### Raksturojumi un īpašības

- Nesatur nitrītus, amīnus un fosfātus.
- Sastāvā esošie inhibitori aizsargā pret putošanu, kavitāciju un pārkaršanu.
- Ļoti laba saderība ar visām tirdzniecībā pieejamām dzesēšanas caurulēm un blīvēm.

### Mischtabelle

Kälteschutz	[°C]	- 20°	- 40°
Frostschutz	[% Vol.]	33%	50%
Wasser*	[% Vol.]	67%	50%

### Stockpunkte

33% in Wasser	Unter - 23°C
50% in Wasser	Unter - 45°C

### Viskositäten

DIN 51562	bei 0°C	bei 20°C	bei 80°C
33% in Wasser	5-6 mm <sup>2</sup> /s	3.0-4.0 mm <sup>2</sup> /s	0.8-1.0 mm <sup>2</sup> /s
50% in Wasser	8-10 mm <sup>2</sup> /s	6.5-7.5 mm <sup>2</sup> /s	1.3-1.5 mm <sup>2</sup> /s

<b>Schaumprüfung</b>	max. 80 ml/1-3 s	ASTM D 1881
----------------------	------------------	-------------

### Korrosionsprüfung (ASTM D 1384-80) Glasware-Test, Metalle oder Legierungen

Kupfer	F Cu
Weichlot	L PbSn 30
Messing	MS 63
Stahl	H II
Grauguss	GG 26
Gussaluminium	G-ALSi6Cu4

### Durchschnittliche Gewichtsänderung in mg/cm<sup>2</sup>

alle Coupons unter 0.2

### Bemerkungen

ADR/SDR: Kein Gefahrgut

VeVA-Code: 16 01 14