

## SAE 20W-50 Moto

**Motociklams skirta itin veiksminga keturtakčių variklių alyva.**

Motociklų keturtakčių variklių alyva.

Pagaminta iš aukštos kokybės mineralinių alyvų ir priedų, užtikrinančių itin gerą stabilumą, esant aukštomis temperatūroms, ir optimalų sutepimo patikimumą.

### Techniniai duomenys:

- Puiki apsauga nuo nusidėvėjimo.
- Didelė apsauga nuo nuosėdų ir juodojo dumblo susidarymo.
- Didelis atsparumas oksidacijai.
- Optimalus tepimo saugumas esant aukštai temperatūrai.

Tinka „šlapiai“ sankabai.

### Spezifikationen

API SM, SL, SJ, SH, SG  
JASO MA 2

### Typische Kennwerte

		Prüfmethode
Dichte bei 15°C	0.888 g/cm <sup>3</sup>	ASTM D 1298
Viskosität bei 40°C	175 mm <sup>2</sup> /s	ASTM D 445
Viskosität bei 100°C	19,5 mm <sup>2</sup> /s	ASTM D 445
Viskositätsindex	126	ASTM D 2270
TBN	7.8 mg KOH/g	ASTM D 2896
Sulphatasche	0.9 Gew.%	ASTM D 874
Flammpunkt (C.O.C.)	230 °C	ASTM D 92
Pour point	-27 °C	ASTM D 97

### Bemerkungen

ADR / SDR : Kein Gefahrgut

VeVA-Code : 13 02 08